

GB/T 9766.7—2009《轮胎气门嘴试验方法 第7部分：零部件试验方法》
国家标准第1号修改单

一、第2章增加：

GB/T 10125—2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

二、4.1条改为：

4.1 压力表：示值为0 kPa~2 500 kPa，精度等级为1.6级。

三、第6章改为：

6 六角螺母的装配扭矩试验

将六角螺母装配在符合GB/T 9765规定螺纹的嘴体上，按GB/T 1796.7规定的装配扭矩最大值的1.6倍扭矩拧紧，在此过程中观察并记录六角螺母是否滑牙或开裂。

四、新增加第8章：

8 耐腐蚀能力试验

将金属零部件安装在相应的气门嘴上，按照GB/T 10125—2012的规定进行240 h中性盐雾试验。金属零部件不应出现影响其功能的腐蚀，并可正常装卸。
